

Байц для распыления CL 58-(цвет)

Наименование продукта:	Байц для распыления Hesse Lignal
Артикул №:	CL 58-(цвет)
Описание продукта:	Быстросохнущий байц для распыления на основе растворителя с очень хорошей смачивающей способностью для эффекта подчеркивания пор. Обладает прекрасной светостойкостью, не поднимает структуру древесины.
Область применения:	Придание цвета изделиям из дерева внутри помещения. Цвет специально подобран для хвойных пород древесины.
Пример использования:	
Технические характеристики:	
Физическое состояние	жидкость
Цвет	возможна поставка всех оттенков
Поставочная вязкость	10...14 сек (DIN, 4 мм при +20°C)
Плотность	0,8...1,0 г/см ³ – в зависимости от оттенка
Точка воспламенения	< +21°C
Срок хранения	26 недель в закрытой оригинальной упаковке
Оптимальная температура хранения	+10...+30°C
Класс опасности согласно VbF	см. листок безопасности
Указания по обработке:	
Разбавитель	Hesse Lignal CV 325
Очиститель	Hesse Lignal NV 3900
Предварительная обработка основы	Шлифовка сырой древесины (зернистость 150...180 единиц), обеспыливание
Способ нанесения:	
Пневматическое распыление	размер форсунки 1,5...2,2 мм, давление распыления 0,8...1,5 бар
Наносимое количество	наносить до увлажнения поверхности, излишки не снимать
Сушка:	15...30 минут при +20°C
Форсированная сушка	Возможна
Способность к повторной обработке:	Всеми нитроцеллюлозными и полиуретановыми лаками, а также другими материалами по согласованию с лабораторией
Спецификации:	
Особые указания:	
Информация для заказа:	
Байц для распыления	CL 58-(цвет)
Возможные нормы упаковки	1 л; 5 л
Разбавитель	CV 325
Возможные нормы упаковки	
Поверхность, обрабатываемая 1 литром смеси	4...8 м ² однослойного покрытия включая потери на распыление
Примечание:	Эти данные носят рекомендательный характер, они основываются на опыте и тщательных исследованиях в соответствии с современным уровнем техники. Данная информация не является юридически обязательной. Кроме того, мы ссылаемся на наши коммерческие условия